

# リチウムイオン二次電池 Si負極の評価

## サンプル冷却により充電後のSi負極の構造を評価可能

測定法 : SEM・FIB・クライオ加工・雰囲気制御

製品分野 : 二次電池

分析目的 : 形状評価・劣化調査・信頼性評価

### 概要

Siは高容量負極活物質の候補の一つですが、充放電時の非常に大きな体積変化のためにサイクル劣化が激しいと言われています。今回、充電後のSi負極の状態を確認するために、雰囲気制御環境下で解体して冷却FIB加工を行い、SEMIにて断面形状を観察しました。室温で断面観察を行った場合は、膜の収縮・観察面の荒れ・孔発生等の大きなダメージが見られる一方で、冷却しながら観察を行うことでSi負極の変質を抑えて試料本来の形状を評価できました。

### データ

#### ■ サンプル

##### ・負極および作製方法

アモルファスSi(膜厚 約450nm)

成膜方法 スパッタ法

基材 銅箔

##### ・電池構成

評価セル

負極活物質 アモルファスSi膜

正極活物質  $\text{LiCoO}_2$

電解液  $1\text{M LiPF}_6$ , EC:DEC=1:1(容積比)




図1 充電曲線およびSi負極の形態観察





図2 充電後の形状観察結果: Si膜の変質、Cu箔の露出




図3 冷却FIB加工+冷却SEM観察




図4 冷却FIB加工+室温SEM観察

今回のサンプルのようにLiが多量に存在する材料や耐熱性の低い材料に関しては、冷却によって変質を抑えて評価することが有効です。

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人  
**MST** 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <http://www.mst.or.jp/>